



Краска ВД-АК 272 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Шагрень-волны"

Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. внутри помещений. Образующее покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры и пр.), а также различных технических помещений.

Область применения	Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен и т.п.		
Материал обработки	бетон, гипсокартон, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п.		
Технические данные			
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, мраморная крошка, целевые добавки, вода		
База (цвет)	белая		
Колеровка	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,9 г/см ³
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 79 %
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5
	Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)
Рекомендации по использованию			
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. В целях исключения просвечивания основания, рекомендуется предварительно покрыть основание однородной светлой шпатлевкой, водно-дисперсионной грунтовочной краской или пигментированной грунтовкой		
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе		
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%		
Инструмент	валиком, кистью		
Рекомендации по нанесению	Для нанесения следует использовать специальный текстурный валик - для формирования соответствующей структуры поверхности. Покрытие формируется в один слой. Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения "мокрого края" в рамках одной плоскости от угла до угла. Последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу.		
Расход	700-800г/м.кв в один слой. Продуктивность 1-1,5 м ² /кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте		
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 1ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.		
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью		

Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	4,5л (7,5кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	540кг
	9л (15кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	495кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°C) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить краску в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес. от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru					