



Краска ВД-АК 171 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Шагрень-волны фасад"

Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. внутри и снаружи помещений. Образующее покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры и пр.), а также различных технических помещений.

Область применения	Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п.		
Материал обработки	бетон, гипсокартон, кирпич, обои, оштукатуренная поверхности т.п.		
Технические данные			
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, мраморная крошка, целевые добавки, вода		
База (цвет)	белая		
Колеровка	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,8 г/см ³
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 73 %
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5
	Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды	ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Более 12ч.
Рекомендации по использованию			
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. В целях исключения просвечивания основания, рекомендуется предварительно покрыть основание однородной светлой шпатлевкой, водно-дисперсионной грунтовочной краской или пигментированной грунтовкой		
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе		
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%. Во избежание неравномерности цвета, не рекомендуется наносить краску при прямых солнечных лучах на окрашиваемую поверхность, т.к. это может привести к очень неравномерному высыханию участков лакокрасочного покрытия, отличающихся толщиной слоя.		
Инструмент	валиком, кистью		
Рекомендации по нанесению	Для нанесения следует использовать специальный текстурный валик - для формирования соответствующей структуры поверхности. Покрытие формируется в один слой. Для повышения равномерности цвета и внешнего вида поверхности следует соблюдать условие сохранения "мокрого края" в рамках одной плоскости от угла до угла. Последний проход по поверхности в рамках одной плоскости лучше выполнять в одном направлении с небольшим захватом на предыдущую полосу.		
Расход	700-800г/м.кв в один слой. Продуктивность 1-1,5 м ² /кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте		
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 1ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно		

	набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.				
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	4,5л (7,5кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	540кг
	9л (15кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	495кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить краску в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес. от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
<p>ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru</p>					