



Грунтовка ВД-АК 052 укрывающая пигментированная водно-дисперсионная акриловая PigmentikGrund

Применяется в качестве грунтового и предварительно укрывающего материала при отделке штукатуренных, заштукатуренных поверхностей стен и потолков перед последующей отделкой различными ЛКМ. Улучшает адгезию последующих отделочных слоев. Выравнивает цвет и поглощающую способность основания, уменьшая расход краски. Может использоваться в качестве подложки перед нанесением всех видов обоев и других декоративных материалов (исключает просвечивание и существенно уменьшает проникновение влаги в основание).

Область применения	Для внутренних работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п.				
Материал обработки	бетон, гипсокартон, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п.				
Технические данные					
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, тальк, микронизированный мрамор, целевые добавки, вода				
База (цвет)	белая				
Колеровка	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок				
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель		
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,4 г/см ³		
	Вязкость (ВЗ-246, сопло 6), с	ГОСТ 8420	Не менее 50		
	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 17537-72	Около 48		
	Степень перетира	ГОСТ 6589-74	Не более 40 мкм		
Рекомендации по использованию					
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Непрочные и сильнопыляющие поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой.				
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе				
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%				
Инструмент	валиком, кистью, распылителем				
Рекомендации по нанесению	Нанести на поверхность и распределить равномерным слоем. Последующая обработка после 24 часов.				
Расход	150-175г/м.кв в один слой. Продуктивность 6-7 м ² /кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте				
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 2ч - для окраски, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.				
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	2,7л (4,2кг) ведро п/п	185*185*180	4шт	120шт	504кг
	4,5л (7кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	504 кг
	9л (14кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	462кг
	40кг ведро п/п	290*290*230	-	12шт	480кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				

Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°C) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить грунтовку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут
Гарантийный срок	24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru	