



Грунтовка ВД-АК 017 концентрированная акриловая MITTEL GRUND по пористым основаниям с желтым пигментом

Предназначена для обработки поверхностей: газо- и пенобетона, керамического и силикатного кирпича, керамзито- и шлакоблоков, гипсовых и цементных штукатурок; бетонной, цементной и гипсовой стяжки. Эффективно снижает и регулирует

впитывающую способность, укрепляет пористые и непрочные основания. Для получения готовой к применению грунтовки концентрат разбавить водой в рекомендованном соотношении. В неразбавленном виде не наносить! Содержит желтый пигмент для контроля толщины слоя. Густая консистенция.

Область применения	Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п.		
Материал обработки	бетон, гипсокартон, дерево, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п.		
Технические данные			
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, пигменты, целевые и биоцидные добавки, вода		
База (цвет)	Бледно-желтый. После высыхания – прозрачный.		
Колеровка	Возможна ручная колеровка красителями для водных красок и лаков		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,0 г/см ³
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 28 %
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5
	Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 30 мин. (до степ. 3)
Рекомендации по использованию			
Подготовка поверхности	Влажность обрабатываемой поверхности должна быть не более 20%. Отслоившееся старое покрытие и непрочные верхние слои удалить щеткой или скребком. Поверхности, покрытые олифой, краской, лаком или другими пленкообразующими - ошкурить. Не смешивать с другими составами, не обрабатывать мерзлые основания		
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Для получения готовой к применению грунтовки концентрат разбавить водой в соотношении (концентрат:вода): газо- и пенобетон 1:5; силикатный кирпич 1:4; керамзитобетон/шлакобетон 1:4; керамический кирпич 1:3; цементная/гипсовая штукатурка 1:3; цементная/гипсовая стяжка 1:3; гипсокартонный лист(ГКЛ)/гипсоволокнистый лист(ГВЛ) 1:3.		
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%.		
Инструмент	валиком, кистью, распылителем		
Рекомендации по нанесению	Нанести на поверхность и распределить равномерным слоем. Не допускать образованию лужиц на горизонтальных поверхностях. При необходимости сильно впитывающие поверхности обработать повторно. Глубина проникновения будет больше, если второй слой наносить не дожидаясь высыхания первого.		
Расход	Расход готовой грунтовки 200-300 г/м ² при нанесении в один слой. Примерный расход концентрата 50г/м.кв. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте		
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 0,5ч - от пыли, 2ч - для окраски, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.		
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью		

Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	0,9л (1кг) ведро п/п	227*227*194	-	324шт	324 кг
	2,7л (3кг) ведро п/п	290*290*230	-	120шт	360кг
	9л (10кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	330кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить грунтовку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru					