



## Штукатурка декоративная полимерная "MultiStruktur"

Готовый к применению экологически чистый и паропроницаемый отделочный материал для выполнения декоративной отделки и творческого структурирования поверхностей внутри и снаружи помещений с зернистым наполнением. В сочетании с финишными покрытиями OZON образуемое покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью. Максимальная величина зерна – ок. 500мкм.

<b>Область применения</b>	Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов		
<b>Материал обработки</b>	бетон, гипсокартон, дерево, камень, кирпич, металл, мрамор, оштукатуренная поверхность, стекло и т.п.		
<b>Технические данные</b>			
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, фракционированные минеральные наполнители (до 500мкм), целевые добавки, вода		
<b>База (цвет)</b>	Белая		
<b>Колеровка</b>	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок		
<b>Параметры</b>	<b>Критерии</b>	<b>Методика</b>	<b>Показатель</b>
	<b>Плотность</b>	ГОСТ 28513-90	Около 1,9 г/см <sup>3</sup>
	<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	ГОСТ 17537-72	Около 80 %
	<b>Блеск при 85°</b>	ISO 2813	Матовый
	<b>pH-уровень</b>	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5
	<b>Время высыхания</b>	ГОСТ 19007-73	Около 2ч (до степ. 3)
<b>Рекомендации по использованию</b>			
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой OZON. Все металлические поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать преобразователем ржавчины и покрывать антикоррозионным грунтом или грунт-краской.		
<b>Подготовка материала</b>	Перед использованием штукатурку тщательно перемешать. При необходимости, довести смесь до нужной консистенции, добавив в нее небольшое количество и перемешать. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!		
<b>Климатические условия использования</b>	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%		
<b>Инструмент</b>	Шпатель, венецианская кельма из нержавеющей стали		
<b>Создание декоративного покрытия</b>	<b>Этап работ</b>	<b>Инструмент</b>	<b>Расход материала</b>
	<b>Этап 1 "Нанесение грунта"</b> : Для повышения сцепления и удобства нанесения штукатурки, нанести малярным валиком на поверхность грунт с кварцевым наполнителем Quartzgrund OZON. Время высыхания: 2-3ч.	Малярный валик	Примерный расход грунта: 200г/м <sup>2</sup>
	<b>Этап 2 "Нанесение штукатурки"</b> : Нанесение штукатурки производится в 2 слоя: <b>1 слой (подложка)</b> : Нанести массу равномерным слоем с помощью кельмы, текстурного пистолета или иного инструмента с расходом 700-800кг/м.кв. Необходимо обеспечить равномерное распределение материала. При использовании текстурного пистолета или валика допускается разведение материала водой до 30% от массы. Время высыхания до следующего слоя: 24ч. <b>2 слой (формирование фактуры)</b> : При помощи венецианской кельмы наносить штукатурку фрагментами используя технику тампонирувания – так, чтобы не перекрывая подложку группировать материал на поверхности и при этом оставлять свободные зоны, в которых видна подложка. После распределения материала необходимо заглаживать его кельмой – формировать «плоскости», занимающие примерно 90-95% площади поверхности. После нанесения материала на	Кельма венецианская, компрессор, текстурный пистолет (сопло 4-5мм), давление 2-5 атм., валик, кисть.	Примерный расход штукатурки: 1,5кг/м <sup>2</sup>

	части поверхности (2-4 м.кв.) необходимо возвращаться на ранее нанесенные зоны и производить «глянцевание» венецианской кельмой – так, чтобы плоские участки поверхности стали наиболее гладкими. Время высыхания до следующего слоя: 24ч.				
	<p><b>Этап 3 "Нанесение финишного слоя":</b> С помощью губки наносить краску или иной финишный материал (лазурь, лак и т.п.) методом размывки (губка должна быть увлажнена). Наибольший эффект «Арт-бетона» достигается, когда в качестве финишного слоя используется интерьерная краска, а методом размывки создается неравномерность цвета, наиболее близко имитирующая классический вид бетона.</p> <p>Время высыхания: 2-3ч.</p> <p>*При применении для наружных работ рекомендуется усилить внешний слой с помощью дополнительного слоя лака или лазури.</p>			Губка синтетическая	Примерный расход: 150г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	От пыли - 2ч, для последующих операций - 24ч, окончательная прочность - через 7 дней. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться				
<b>Меры предосторожности</b>	Штукатурка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими штукатурками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой				
<b>Поставка и хранение</b>					
<b>Транспортные характеристики</b>	<b>Вид фасовки</b>	<b>Размер, д*ш*в, мм</b>	<b>Групповая упаковка</b>	<b>Количество на паллете (0,8м*1,2м)</b>	<b>Вес на паллете</b>
<b>Условия штабелирования</b>	Паллеты друг на друга не ставить				
<b>Транспортировка и хранение</b>	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. <b>Опционально (префикс «М» в названии):</b> допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°C) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить штукатурку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
<b>Гарантийный срок</b>	12мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
<p><b>ООО «Фарбен групп»</b>          620010, Россия,          г.Екатеринбург,          ул.Революции, 29, литер А          Тел./факс:          (343) 2435403  <a href="http://www.ozonfarbe.ru">www.ozonfarbe.ru</a></p>					