

Штукатурка декоративная полимерная "Рельефный камень 40"



Готовый к применению экологически чистый и паропроницаемый отделочный материал для выполнения декоративной отделки. Обладает оригинальной фактурой, очень точно передающей эффект грубого, рельефного необработанного камня. Штукатурка образует прочное и долговечное покрытие, способное перекрывать мелкие трещины, и эффективно применяется для изысканной отделки стен с различной эксплуатационной нагрузкой.

Область применения	Для внутренних работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен и т.п.		
Материал обработки	бетон, гипсокартон, дерево, камень, кирпич, металл, мрамор, оштукатуренная поверхность, стекло и т.п.		
Технические данные			
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, фракционированные минеральные наполнители, целевые добавки, вода		
База (цвет)	Белая		
Колеровка	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,75 г/см ³
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 72 %
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5
Рекомендации по использованию			
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. Все металлические поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать преобразователем ржавчины и покрывать антикоррозионным грунтом или грунт-краской.		
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.		
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%		
Рекомендации по нанесению (создание декоративного покрытия)	Этап работ	Инструмент	Расход материала
	Этап 1 "Нанесение грунта" : Для повышения сцепления и удобства нанесения штукатурки, нанести малярным валиком на поверхность грунт с кварцевым наполнителем Quartzgrund Plus OZON. Время высыхания: 2-3ч.	Малярный валик	Примерный расход грунта: 200г/м ²
	Этап 2 "Нанесение штукатурки" : Штукатурка наносится на подготовленную поверхность кельмой равномерным слоем до 2-2,5 мм площадью не более 1м ² . Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, создается рисунок, моделируя кельмой лопаткой на отлип с приглаживанием	Кельма, лопатка	Примерный расход штукатурки: 2,5кг/м ²
	Этап 3 "Шлифование и обеспыливание" : После полного высыхания (через 24ч), с помощью мелкой наждачной бумаги (размер 150-180) убрать задиры. Обеспылить поверхность любыми способами: компрессором, щеткой или обработать акриловой грунтовкой.	Наждачная бумага	
	Этап 4 "Нанесение финишного слоя" : Нанести на поверхность Лак «Аквалак», «Аквалак-interior» или «Лазурь матовая» губкой (колерованный в желаемый цвет), как-бы размывая на поверхности. Время высыхания: 2-3ч.	Губка	Примерный расход лессирующего состава: 150г/м ²
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 2ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.		

Меры предосторожности	Штукатурка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими штукатурками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	4,5л (8кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	576кг
	9л (16кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	528кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить штукатурку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес. от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru					