



Краска ВД-АК 269 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Роса"

Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. внутри помещений. Образуемое покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры и пр.), а также различных технических помещений.

Область применения	Для внутренних и наружных работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен и т.п.																
Материал обработки	бетон, гипсокартон, кирпич, обои, оштукатуренная поверхность и т.п.																
Технические данные																	
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, целевые добавки, вода																
База (цвет)	белая																
Колеровка	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона																
Параметры	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Критерии</th><th>Нормативы</th><th>Показатель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плотность</td><td>ГОСТ 28513-90</td><td>Около 1,8 г/см3</td></tr> <tr> <td>Массовая доля нелетучих веществ</td><td>ГОСТ 17537-72</td><td>Около 73 %</td></tr> <tr> <td>pH-уровень</td><td>ГОСТ Р 52020-2003</td><td>8,5-9,5</td></tr> <tr> <td>Время высыхания</td><td>ГОСТ 19007-73</td><td>Около 1 час (до степ. 3)</td></tr> </tbody> </table>		Критерии	Нормативы	Показатель	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,8 г/см3	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 73 %	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5	Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)
Критерии	Нормативы	Показатель															
Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,8 г/см3															
Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 73 %															
pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5															
Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)															
Рекомендации по использованию																	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой.																
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе																
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%																
Инструмент	распылителем, шпателем																
Рекомендации по нанесению	<p>Краска наносится с помощью воздушного компрессора и текстурного пистолета ("хоппер") на расстоянии от окрашиваемой поверхности 80-120 см с давлением воздуха 1,5-2,5 и диаметром форсунки: 4,5-6 мм.</p> <p>Варианты исполнения:</p> <p><u>1 Вариант, этапы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прогрунтовать основание акриловой грунтовкой; 2) после высыхания грунтовки нанести текстурную краску "Роса", (белая); 3) после полного высыхания текстурной краски окрасить рельефную поверхность акриловой краской (1-2 слоя) (белая или колерованная). <p><u>2 Вариант, этапы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прогрунтовать основание акриловой грунтовкой; 2) после высыхания грунтовки окрасить поверхность акриловой краской (1-2 слоя), (белая или колерованная); 3) после высыхания краски нанести текстурную краску "Роса", (колерованная). Для усиления декоративного эффекта можно наносить несколько слоев разных цветов последовательно (2-4 цвета); <p><u>3 Вариант, этапы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прогрунтовать основание акриловой грунтовкой или акриловой пигментированной 																

	грунтовкой (в зависимости от того, нужно или нет предварительное укрытие основания); 2) нанести текстурную краску "Роса", небольшими частями (5-15м.кв.) (белая); 3) спустя примерно 10-15 минут, позволив покрытию слегка подсохнуть, загладить верхний выступающий рельеф металлическим шпателем, создавая рисунок; 4) после полного высыхания покрытия при помощи мелкой наждачной бумаги убрать задиры; 5) обеспылить поверхность с помощью компрессора либо другими средствами; 6) окрасить покрытие акриловой краской (1-2 слоя), (белая или колерованная).				
Расход	350-450г/м.кв в один слой. Продуктивность 2-3 м2/кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте				
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 1ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.				
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	4,5л (7,5кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	540кг
	9л (15кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	495кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°C до +35°C в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «M» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°C) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить краску в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес. от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru					