



Грунтовка ВД-АК 040 адгезионная водно-дисперсионная акриловая Beton-kontakt

Для подготовки основы перед нанесением декоративных минеральных и полимерных штукатурок. Применяется для создания и улучшения адгезии различных декоративных покрытий и штукатурок к слабовпитывающим основаниям. Образует крупнозернистую шероховатую поверхность, придает отличные сцепляющие свойства гладким

поверхностям, улучшает сцепление материалов с непитывающими поверхностями. Фракция кварцевого камня: до 1,0мм. Может использоваться как сцепляющий слой перед укладкой новой керамической плитки на старую (с помощью плиточного клея).

Область применения	Для внутренних работ. Для влажных помещений, для потолков, для стен, для фасадов и т.п.				
Материал обработки	бетон, гипсокартон, гранит, камень, кирпич, металл, мрамор, оштукатуренная поверхность, стекло и т.п.				
Технические данные					
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, пигменты, кварцевый песок, микронизированный мрамор, целевые добавки, вода				
База (цвет)	Прозрачный с розовым оттенком				
Колеровка	-				
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель		
	Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,53 г/см ³		
	Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 62 %		
	pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5		
	Стойкость пленки к статическому воздействию воды	ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Более 12ч.		
Рекомендации по использованию					
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие, очистить от мастик и силикона. Все металлические поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать преобразователем ржавчины и покрывать антикоррозионным грунтом или грунт-краской.				
Подготовка материала	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 5-10% по массе				
Климатические условия использования	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%				
Инструмент	валиком, кистью				
Рекомендации по нанесению	Нанести на поверхность и распределить равномерным слоем. Последующая обработка после 24 часов. При повышенной влажности и низких температурах процесс высыхания замедляется				
Расход	250-300г/м.кв в один слой. Продуктивность 3-4 м ² /кг. Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте				
Время высыхания	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°C и влажности воздуха 65%: 1ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.				
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой				
Поставка и хранение					
Транспортные характеристики	Вид фасовки	Размер, д*ш*в, мм	Групповая упаковка	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Вес на паллете
	4,5л (6,5кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	468 кг
	9л (13кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	429кг

	35кг ведро п/п	290*290*230	-	12шт	420кг
Условия штабелирования	Паллеты друг на друга не ставить				
Транспортировка и хранение	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Опционально (префикс «М» в названии): Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить грунтовку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
Гарантийный срок	24 мес от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2435403 www.ozonfarbe.ru					