



## Штукатурка декоративная полимерная "Фактурная 500" Премиум

Готовый к применению экологически чистый и паропроницаемый отделочный материал для выполнения декоративной отделки поверхностей. Особо подходит для механизированного способа нанесения. В сочетании с лаком «Лазурь полуглянцевая» образуемое покрытие обладает высокой прочностью и износостойкостью. Применяется для изготовления декоративных тонкослойных фактурных покрытий с мелкозернистой фактурой. Штукатурка образует прочное и

долговечное покрытие, способное перекрывать мелкие трещины, и эффективно применяется для отделки стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.

<b>Область применения</b>	Для внутренних работ. для влажных помещений, для потолков, для стен и т.п.		
<b>Материал обработки</b>	бетон, гипсокартон, гранит, дерево, камень, кирпич, металл, мрамор, оштукатуренная поверхность, стекло и т.п.		
<b>Технические данные</b>			
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, фракционированные минеральные наполнители, целевые добавки, вода		
<b>База (цвет)</b>	белая		
<b>Колеровка</b>	Возможна колеровка по цветовым каталогам красителями для водных красок		
<b>Параметры</b>	<b>Критерии</b>	<b>Нормативы</b>	<b>Показатель</b>
	<b>Плотность</b>	ГОСТ 28513-90	Около 1,9 г/см <sup>3</sup>
	<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	ГОСТ 17537-72	Около 80 %
	<b>pH-уровень</b>	ГОСТ Р 52020-2003	7,5-9,5
	<b>Время высыхания</b>	ГОСТ 19007-73	Около 2ч (до степ. 3)
<b>Рекомендации по использованию</b>			
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли и грязи. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять, ошкурить. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой.		
<b>Подготовка материала</b>	Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой		
<b>Климатические условия использования</b>	Работы проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%		
<b>Рекомендации по нанесению (создание декоративного покрытия)</b>	<p><b>Этап 1 "Создание фона":</b> Штукатурку необходимо развести водой до состояния краски (обеспечить текучесть) – на 20-30%. С помощью компрессора и текстурного пистолета нанести штукатурку сплошным покрытием. Контролировать чтобы подложка полностью была покрыта материалом, но в то же время и избежать подтеков. Время высыхания до следующего слоя: 2-4ч.</p> <p><b>Этап 2 "Набрызг":</b> С помощью компрессора и текстурного пистолета нанести штукатурку (неразбавленную водой) равномерно создавая фактуру. Время подсыхания до следующего этапа: 15-40минут!!!</p> <p><b>Этап 3 "Заглаживание фактуры":</b> спустя примерно 15-40 минут, позволив покрытию слегка подсохнуть, заглаживать верхний выступающий рельеф венецианской кельмой, создавая рисунок. Для однородной фактуры движения должны быть разнонаправленными и не прямолинейными. При желании можно придать направление фактуре – заглаживать следует в соответствии с этим (можно создать имитацию дождика, короеда, и т.п.). Можно создавать иной рисунок моделируя кельмой. Время высыхания до следующего слоя: 24ч.</p> <p><b>Этап 4 "Нанесение лака":</b> С помощью компрессора и текстурного пистолета нанести на поверхность лак «Лазурь полуглянцевая». Для предотвращения подтеков необходимо, чтобы второй человек прокатывал поверхность валиком, по углам - кистью.</p>		

	Время высыхания: 1-2ч.				
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания при температуре воздуха 20±2°С и влажности воздуха 65%: 2ч - от пыли, 24ч – для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться. Покрытие окончательно набирает свойства стойкости к внешним воздействиям в течение 21 сут.				
<b>Меры предосторожности</b>	Штукатурка пожаровзрывобезопасна. Внутренние работы проводить в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими штукатурками и растворителями. При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела и попадание внутрь, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза или рот немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит - обратиться за медицинской помощью				
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой				
<b>Поставка и хранение</b>					
<b>Транспортные характеристики</b>	<b>Вид фасовки</b>	<b>Размер, д*ш*в, мм</b>	<b>Групповая упаковка</b>	<b>Количество на паллете (0,8м*1,2м)</b>	<b>Вес на паллете</b>
	4,5л (8кг) ведро п/п	227*227*194	-	72шт	576кг
	9л (16кг) ведро п/п	290*290*230	-	33шт	528кг
<b>Условия штабелирования</b>	Паллеты друг на друга не ставить				
<b>Транспортировка и хранение</b>	Хранить и перевозить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С в недоступном для детей месте. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Допускается временное хранение и транспортировка при отрицательных температурах окружающего воздуха (до -30°С) - не более 1 мес. Максимальное допустимое число циклов заморозка/разморозка – не более 5. Перед применением необходимо разместить штукатурку в помещении с комнатной температурой и выдержать не менее 1сут				
<b>Гарантийный срок</b>	24 мес. от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
<p><b>ООО «Фарбен групп»</b>          620010, Россия,          г.Екатеринбург,          ул.Революции, 29, литер А          Тел./факс:          (343) 2435403  <a href="http://www.ozonfarbe.ru">www.ozonfarbe.ru</a></p>					